



## Aqua Haft- und Sperrgrund

### Allgemeine Beschreibung

**Werkstoffart**

Kationischer Haftgrund mit isolierender Wirkung

**Anwendungsbereich**

Zur Grundierung von Holz, NE-Metall, Zinkuntergründe, Gips, Tapeten, Styropor, Beton, Hart-PVC, Faserzement und Dispersionsanstrichen. Isolier- und Absperrgrund für exotische Hölzer, Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß-, Fett- und Nikotinflecken sowie für getrocknete Wasserflecken. Als Grundierung für Fliesen geeignet (nicht im Nassbereich).

**Produkteigenschaften**

**Nicht auf Eisen und Rostflecken einsetzen.**

Wasserverdünnbar, geruchsarm, ausgezeichnete Fleckenisolierung, außen und innen, mit guter Isolier- und Absperrwirkung auf vielen kritischen Untergründen. Ausgezeichnete Haftung auch auf schwierigen Untergründen.

### Technische Daten

**Bindemittelbasis**

Kationische Dispersion

**Pigmentbasis**

Titandioxid, Extender

**Dichte**

Ca. 1,460 g/cm<sup>3</sup>

**Glanzgrad**

Matt

**Farbton**

weiß

**Anwendungsbereich**

Außen und innen

**Viskosität**

Leicht thixotrop

**Verdünnung**

Bei Bedarf mit Wasser

**Trocknung**

(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Staubtrocken: ca. 30 Minuten

Griffest: ca. 90 Minuten

**Überstreichbar / Isolieranstrich:**

ca. 90 Minuten mit Dispersionsfarben,

nach 2 – 3 Stunden mit Acryl- und Alkydharzlacken (Kunstharzlacken).

Untergrund- und Umgebungstemperatur dürfen +7 °C nicht unter- und 30 °C nicht überschreiten.

# Technisches Merkblatt

## Technische Informationen

<b>Ergiebigkeit</b>	Ca.10 – 12 m <sup>2</sup> /Ltr,
<b>Werkzeug</b>	Pinsel mit Kunststoffborsten, Rolle mit kurzem Flor, z.B. Mikrofaserwalze
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
<b>Produkt-Code</b>	M – GP 01
<b>Lagerung</b>	Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
<b>Gebindegröße</b>	750 ml, 2,5 l und 5 l
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken und frostfrei; Anbruchgebilde gut verschließen und stülpen.

## Verarbeitungstechnische Beschreibung

<b>Auftragsarbeiten</b>	Streichen, rollen, spritzen (Airless)
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von Trennmitteln sein. Bei Wasserflecken oder Ausblühungen müssen die Stellen gründlich abgebürstet werden.
<b>Anwendung</b>	EURO TOP Aqua Haft- und Sperrgrund ist streichfertig eingestellt. In vollen Kreuzgängen auftragen. Als Grundierung einmal unverdünnt, als Sperrgrund 1-2 mal unverdünnt auftragen. Isolierwirkung durch Probeanstrich prüfen. Während der Verarbeitung darf die Untergrund- bzw. Lufttemperatur 7 °C nicht unterschreiten. Hohe Luftfeuchtigkeit verzögert die Trocknung. Die grundierten Flächen können nach entsprechender Trockenzeit mit Dispersionsfarben oder Alkydharzlacken (Kunstharzlacken) überstrichen werden. Eventuell sollte ein Vorversuch vorgenommen werden. Im Außenbereich nicht auf bewitterten Flächen einsetzbar wie Pergolen, Zäune, Bänke usw. und nach Trocknung sofort überarbeiten. Nicht mit anderen Dispersionsfarben und Dispersionslacken mischen.
<b>Kennzeichnung</b>	Siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 09181-9466.

Technische Information Stand 05/2014