

Technisches Merkblatt



Venti 1-2-3

Fenster-Weißlack

Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für Holz, Metall innen und außen



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Seidenglänzender Spezial-Alkydharzlack für den Vor- Zwischen- und Deckanstrich auf maßhaltigen und begrenzt-maßhaltigen Holzbauteilen wie Fenster, Türen und Fensterläden innen und außen. Auch für Metall geeignet.

Eigenschaften

Aromatenfrei, geruchsarm, feuchtigkeitsregulierend, hervorragende Füllkraft und Kantenabdeckung, gleichmäßiger Verlauf, ausgezeichnete Haftung, stoß- und schlagfest, vergilbungsarm, strapazierfähig, leicht zu verarbeiten, schnelltrocknend. Leicht thixotrope Einstellung gewährt sattes Auftragen ohne Laufneigung.

Farbton

weiß

Inhaltsstoffe

Spezial-Alkydharz, Titandioxid, Calcit, Siliziumdioxid, entaromatisierte Aliphaten, Glykolether, Additive.

Produkt-Code

M – LL 01

Verarbeitung

Untergrund

Streichen, Rollen.

Der Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein.

Beschichtungsaufbau/ Verarbeitung

Neu-Anstrich: Holzfeuchte darf nicht über 15 % liegen. Rohe Nadel-hölzer außen mit Holzschutzgrund imprägnieren. Holz innen mit Kunstharz-Spachtel abporen. Voranstrich mit EURO TOP-Venti 1-2-3, verdünnt mit ca. 3 % aromatenfreier Kunstharzverdünnung, nach Trocknung leicht anschleifen. Zwischen- und Deckanstrich unverdünnt aufbringen. Eisen und Stahl 2-mal grundieren mit EURO TOP-Allgrund. Nach Trocknung leicht anschleifen. Schluss-Anstrich 1-2- mal unverdünnt mit EURO TOP- Venti 1-2-3.

Beschichtungsaufbau/ Verarbeitung

Renovierung: Rost, lose und spröde Altanstriche entfernen. Festhaftende Anstriche anschleifen. Rohe Holzstellen außen imprägnieren. Durchgeschliffene Stellen grundieren. Mit EURO TOP-Venti 1-2-3 überlackieren.

Technisches Merkblatt

Verbrauch	Ca. 10 m ² /Liter.
Verdünnung	Aromatenfreier Kunstharzverdünner
Reinigung der Werkzeuge	Mit Terpentinersatz oder Universalverdünner
Trockenzeit	Trocknung (20 °C): Staubtrocken nach ca. 3 Std., überlackierbar und trocken nach ca. 6 Std.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5 °C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Hinweis

Gebindegrößen	2,5 l, 750 ml, 375 ml
Lagerung	Trocken, kühl
Sicherheitsratschläge	Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken so-fort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Cobalt-Octoat und 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/d): 300 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 300 g/l VOC.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr.080111.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.